



MŰSZAKI ADATLAP	Utolsó javítás:	2014. Június	Javítás száma:
-----------------	-----------------	--------------	----------------

EMMEVIL SP

JELLEMZŐK ÉS ALKALMAZÁSOK

Polivinilacetát (PVA) ragasztó víz diszperzióban faipari gyártáshoz. Keményfák, lágyfák, faforgácslapok idegensap kötéseikhez, köldökcsapbelövő automata gépekhez kifejlesztett ragasztó. Alacsony viszkozitású, a furatot jól kitöltő, jó kötőképességű ragasztó. Olyan összetevőt tartalmaz, amely megakadályozza a ragasztóanyag beszáradását a fúvókába, így munkaszünet után is problémamentesen folytatható a munka.

SPECIFIKÁCIÓ	EGYSÉG	ÉRTÉKEK
Termék jellege		PVA gyanták vizes diszperziója
Megjelenés		alacsony viszkozitású folyadék
Viszkozitás Brookfield (orsó 2, 20 rpm, @ 20 °C)	mPas	500 +/- 100
TMF (minimális filmképződési hőmérséklet)	°C	3 - 4
Száradt ragasztófilm jellege		enyhén opálos

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTEL

Ragasztó, munkadarab és a munkakörnyezet hőmérséklete	°C	18 - 20
Munkadarab nedvességtartalma	%	8 - 12
Felhordandó mennyiség	g/m ²	120 - 180
Présnyomás	kg/cm ²	2 - 4
Felhordás		köldökcsap-belövő automata gépen

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

- Hordja fel köldökcsap-belövő automata gépen, egyenletes és nem túl bőséges mennyiségben a furatban. Az adagolásnak megfelelőnek kell lennie, mert a túlzott mennyiség lassítja a kötési időt, a kevés mennyiség pedig hibás ragasztást eredményez.
- A ragasztandó felületeknek pormentesnek kell lenniük és nem tartalmazhatnak tapadásgátló anyagokat, mint például zsír, olaj, paraffin stb.
- A ragasztandó felületeknek tökéletesen kell illeszkedniük egymáshoz.
- Ügyeljen arra, hogy a munkakörnyezet és munkadarabok hőmérséklete legalább 18°C legyen. Alacsonyabb hőmérséklet esetén hosszabbodik a kötési idő, amely nem megbízható kötést eredményez.

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17 - 31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy

Phone: +39 0438 430437

Fax: +39 0438 430515

emmebi@emmebi-international.com

www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15

31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1

31010 Orsago - TV



- A nedvességtartalmat ellenőrizni kell. A fa magas nedvességtartalma nem kedvez a ragasztó száradási folyamatának. Másrészt, az alacsony nedvességtartalom túlzottan felgyorsítja a filmképződést. Mindkét esetben buborék illetve hólyag képződés alakulhat ki, amely hibás kötést eredményez.
- Az összeragasztandó felületekre a nyomást meghatározott időhatárokon belül kell kifejteni a megfelelő kötőerő kialakulásáig.
- A végső kötés általában 24 óra elteltével érhető el.
- A ragasztandó felület egyikének előzetes melegítése felgyorsítja a kötési időt.
- A ragasztó vassal közvetlenül ne érintkezzék. A ragasztó felhordásánál alkalmazott gépi berendezések, vezetékek rozsdamentes acélból vagy megerősített poliészterből, műanyagból, pl. PVC, PE stb. készüljenek.
- A ragasztót önmagában kell használni, mindenféle módosítás (hígítás) nélkül.
- Hosszú tárolás követően ajánlatos felhasználás előtt megkeverni a ragasztót.
- Mindig ellenőrizze új munkaanyagok vagy hosszú ideig tárolt munkaanyagok kötőképességét előzetesen ragasztó teszt keretében.
- Szerszámok és a munkafelület tisztításához használjon vizet (előnyös a meleg víz).
- Minden használat után gondosan zárja le a tartályt, hogy elkerülje a fúvóka elzáródást okozó bőrképződés kialakulását.

CSOMAGOLÁS

A ragasztó 25 kg-os vödörben van kiszerve.

TÁROLÁS

A ragasztó minőségét megtartja lezárt eredeti csomagolás és kondicionált (+5 / +30° C) tárolás mellett, legalább 12 hónapig.

FIGYELMEZTETÉS

Nem keveredhet más ragasztó termékkel.

Tanulmányozza a termék biztonságtechnikai adatlapját használat előtt.

Ez az adatlap az összes korábbi kiadást felváltja. Használat előtt tanulmányozza a termék biztonságos használatát. Ezek az információk tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, bármennyire pontosak, tisztán tájékoztató jellegűnek tekinthetők, és nem jelentenek semmiféle felelősség vállalást részünkről, a vásárló általi felhasználás szempontjából, beleértve a termék bármilyen felhasználásának bármiféle közvetett vagy közvetlen garanciáját. A ragasztó kötését a tényleges alkalmazási feltételek mellett kell értékelni, tesztelni kell a gyártás és a ragasztó termékhasználatát annak érdekében, hogy megállapítható legyen a felhasználásra vonatkozó összes követelmény teljesülése, beleértve a felhasználók (operátorok) és a végső fogyasztók egészségét és biztonságát is. A tesztet meg kell ismételni minden alkalommal, amikor a felhasználás körülményei és / vagy az anyagok megváltoznak, vagy ha ugyanazon anyagok eltérő forrásból származnak. Mivel termékünk használata ellenőrzésünkön kívül esik, a vevő vállalja a közvetlen és okozott károk kockázatát, amelyek a termék kezeléséből és használatából származnak, önmagában vagy más anyagokkal kombinálva.

EMMEBI INTERNATIONAL SPA

Headquarters

Via Nazionale, 17 - 31010 Godega Sant'Urbano - TV - Italy

Phone: +39 0438 430437

Fax: +39 0438 430515

emmebi@emmebi-international.com

www.emmebi-international.com



Furniture Plant

Via Nazionale, 15

31010 Godega di Sant'Urbano - TV



Packaging Plant

Via Bocche di Sotto, 1

31010 Orsago - TV